

**ТЕРАКОЛ СУПЕР ФЛЕКС**  
клас **C2TE S2****ЗА ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА УПОТРЕБА****ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:**

**На циментова основа.** Подходящо за залепване на всички видове и формати керамични, гранитогресни, стъклокерамични, каменинови плочки и естествен камък, на открито и закрито. Използва се за облицоване на бетони (по-стари от 3 месеца), циментови, вароциментови мазилки, гипсокартон, гипсфазер. Особено се препоръчва за деформируеми и критични основи, като тераси, балкони, отопляеми подове, върху керамични облицовки по метода плочка върху плочка. Залепените с него настилки са устойчиви на натоварвания от стелажи и тежки предмети.

**КАЧЕСТВА:**

- Супер еластично лепило
- **Съдържа фибри**
- Водо- и мразоустойчиво
- Устойчиво на атмосферни въздействия
- Устойчиво на интензивно движение на хора
- Лепило за плочки по тънкослойния метод
- Произвежда се съгласно **БДС EN 12004**

**КЛАСИФИКАЦИЯ:** Клас **C2TE S2****ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ПРОДУКТА\*:**

<b>Начална якост на сцепление при опън след 28 дни:</b> (БДС EN 1348)	3 N/mm <sup>2</sup>
<b>Якост на сцепление при опън след потапяне във вода:</b> (БДС EN 1348)	2,8 N/mm <sup>2</sup>
<b>Якост на сцепление при опън след термично третиране:</b> (БДС EN 1348)	3,82 N/mm <sup>2</sup>
<b>Якост на сцепление при опън след 25 цикли замръзване/размръзване:</b> (БДС EN 1348)	2,2 N/mm <sup>2</sup>
<b>Отворено време – якост на сцепление при опън:</b> (БДС EN 1346)	1,8 N/mm <sup>2</sup> след 40 min
<b>Плъзгане:</b> (БДС EN 1308)	0,3 mm
<b>Реакция на огън:</b> (БДС EN 13501-1)	клас A1

\*посочените техн. данни са определени при температура на въздуха 23±5°C и относителна влажност на въздуха 50±5%.

**РАЗХОД:**

стени - 3,5 kg/m<sup>2</sup> при размер на зъбите на шпаклата 5 mm.  
под - 4,5 kg/m<sup>2</sup> при размер на зъбите на шпаклата 7 mm.  
под - 5 kg/m<sup>2</sup> при размер на зъбите на шпаклата 10 mm

**ГАРАНЦИОНЕН СРОК:**

12 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

**ОПАКОВКА:**

Многослойни хартиени торби с нетно тегло 25kg

**СЪХРАНЕНИЕ:**

Съхранява се в закрити и сухи складови помещения, върху дървени скари.

**H335** - Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

**H315** - Може да причини дразнене на кожата.

**H318** - Предизвиква сериозно увреждане на очите.

**H317** - Може да предизвика алергична кожна реакция.

**P261** - Да се избягва вдишване на прах

**P271** - Да се използва само на открито или на добре проветриви места.

**P280** - Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила.

**P304+P340** - При вдишване изведете пострадалия на чист въздух.

**P302+P352** - При контакт с кожата –измийте обилно със сапун и вода.

**P362** - Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.

**P333+P313** - При поява на кожно дразнене или обрив на кожата потърсете медицински съвет.

**ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:**

Основата трябва да е плътна, чиста, да има достатъчна носеща способност и да бъде освободена от всякакви замърсявания и вещества пречещи на адхезията, като: мазнини, смазочни масла, бои, лакове и т.н. Неравностите трябва да се изравнят едно денонощие по-рано чрез шпакловане с **“Теракол® Супер Флекс”**. При работа вътре в помещения върху мазилки, бетонни подове (на повече от 3 месеца) след предварително почистване на повърхността, могат да се лепят плочки без предварителна обработка.

При сухи основи с висока пиеща способност, като лек бетон, гипсови плочи и мазилки и др., те трябва да се грундира с **“Борогрунд®”** дълбокопроникващ разреден с вода в съотношение 1:4 (грунд:вода). Грундът трябва да съхне 4-6 часа.

При външни работи върху циментови и вароциментови мазилки, циментови подови замазки (на 28 дни) и бетон (на 3 месеца) могат да се лепят плочки без предварителна обработка.

**ПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ:**

- Циментови и вароциментови мазилки
- Бетонни повърхности
- Гипсокартон, гипсофазер

**За други основи, моля да се консултирате с нас!**

**НЕПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ:**

- Пластмасови повърхности

**СРЕДСТВА ЗА НАНАСЯНЕ:**

- Назъбена метална шпакла

**ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ:**

С вода и остъргване.

**УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ:**

- Нанася се при температури не по-ниски от 5°C и по-високи от 30°C.
- Не се допуска смесването с други аналогични продукти.

**НАЧИН НА РАБОТА:**

Към 25 kg суха смес се добавят 8-8,5 литра чиста вода и се разбърква на ниски обороти с електрическа бъркалка до получаването на еднородна маса без бучки. След 10-15 минути време на зреене разтворът се разбърква още веднъж и е готов за полагане. Този разтвор е годен за ползване в течение на 4-6 часа. Нанасянето става на тънък слой с помощта на назъбена метална шпакла с квадратни зъби и размер според големината на плочите. Не е необходимо да се навлажняват или накисват плочките предварително с вода. Лепилото е подходящо за полагане на стенни плочи до 60 x 60 cm и на подови до

100 x 100 cm, с тежина не повече от 40 kg/m<sup>2</sup>. Когато се лепят плочки в описаните големи размери е необходимо да се нанесе тънък слой лепило върху цялата (100%) долна страна на плочките. Този разтвор е годен за ползване в течение на 4-6 часа. Може да се фугира след 24 часа.

**ПРЕПОРЪКИ:**

Не се препоръчва към лепилото да се добавя цимент, пясък и др., тъй като това ще доведе до влошаване на качеството.

Производителят гарантира качеството на продукта, но не може да въздейства на условията и начина на неговата употреба. Полагането на продукта трябва да се осъществява от квалифициран персонал/професионални потребители. Препоръчва се консултиране с листа технически данни и информационният лист за безопасност на продукта. Производителят не поема отговорност за компенсиране на клиента с друга стойност освен с тази на материалите. Клиентът е длъжен да тества или потърси информация преди полагането на продукта.

**ХИГИЕНА И БЕЗОПАСНА РАБОТА**

Продуктът съдържа цимент и реагира алкално с водата. Очите и кожата трябва да се предпазят от контакт с продукта. За повече информация - справка с Информационния лист за безопасност.